



FUGING OM VINTEREN

Dana Lim anbefaler generelt ikke å fuge ved temperaturer under +5 °C. Ved lavere temperaturer er det risiko for kondens, rim og is på fugeflatene, noe som ødelegger vedheften og kan føre til fugeslipp.

For alle typer fugemasse gjelder følgende ved fugging under +5 °C:

- Det er risiko for at fugens overflate forurenses, siden tiden for hinneddanning er vesentlig lengre.
- Gjennomherdingen er svært langsom og kan nesten stoppe helt. Den starter imidlertid igjen så snart temperaturen stiger.
- På grunn av den lengre herdetiden må det bemerkes at det tar lengre tid før fugen er motstandsdyktig mot mekaniske påvirkninger.

Ved fugging under +5 °C må følgende forholdsregler alltid tas:

- skal beskyttes mot støv, blader, snø, mekanisk påvirkning osv. Om nødvendig må det tildekkes eller sperres
- Fugemassen skal oppbevares ved +15 °C til +25 °C.
- Tørk og varm opp fugeflatene slik at det sikres at de er helt tørre.
- Fugemassen av.

Følges ovennevnte retningslinjer, kan de fleste av Dana Lim sine fugemasser brukes året rundt.

Det henvises også til produktinformasjonsbladet for det enkelte produkt.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk med hensikt å hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i dette Slik gjør du informasjonsbladet er veiledende, typiske verdier og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det vises for øvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.