



Brannfugemasse

Inspeksjon og estimert levetid for Fire Seal A 560, Fire Guard A 565, Fire Guard A+ 566 og Fire Guard GR 570.

Akrylbasert brannfugemasse som benyttes til innvendig, passiv brannsikring og som grovt sett kan deles inn i to kategorier:

- Lineær fugesikring (EN 1366-4:2006 samt EN 1366-4:2010)
- Fuger ved branngjennomføringer (EN 1366-3:2009)

Drift

Det anbefales å fjerne støv m.m. fra overflaten regelmessig for å hindre misfarging av fugens overflate, se veiledningen Vedlikehold av akrylfuger.

Inspeksjon av fugen anbefales første gang etter 1 år, deretter med 2 års mellomrom frem til det 10. året. Etter 10 år anbefaler vi årlig kontroll.

Estimert levetid

Levetiden til en bygningsfuge begrenses normalt av faktorer som fugeslipp og/eller at overflaten blir misfarget eller begynner å erodere.

Fugeslipp skal forebygges/unngås ved korrekt dimensjonering av fugen, og overflaten kan holdes pen ved rengjøring/vedlikehold eller overmaling.

Levetiden for A 560, A 565, A+ 566 og GR 570 estimeres til 15–20 år under normale og ikke-ekstreme forhold.

Vedlikehold

For å oppnå lengst mulig levetid på fugen må følgende være oppfylt:

- Korrekt fuggedimensjonering og montering av bunnfyllingslist
- Sikre optimal heft til fugeflatene
- Rengjøre eller male fugen etter behov

Reparasjoner

Fuger som ikke lenger oppfyller sin funksjon eller på annen måte er skadet, bør skiftes ut. Dårlige fuger skjæres ut, og kontaktflater rengjøres grundig slik at de er rene, tørre og helt fri for olje og løse partikler.

Ved etter fuging velges fugemasse av samme type som den opprinnelig benyttede fugen – eventuell priming kan være nødvendig. Kontakt teknisk service.

Utskifting

Full utskifting av fugesr utføres etter samme fremgangsmåte som ved reparasjoner.

For supplerende litteratur henvises til:

- FSO Driftsvejledning for facadefuger.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk med hensikt å hjelpe brukeren med å finne best mulig produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktet. Opplysningene i dette Slik gjør du informasjonsbladet er veiledende, typiske verdier og er derfor ikke produktspesifikasjoner. Det vises for øvrig til våre alminnelige salgs og leveringsbetingelser.